

## Masking Tape: Uso General Ficha Técnica



### CARACTERÍSTICAS

Cinta desarrollada con un adhesivo sensible a la presión -hule/resina- y un respaldo de papel crepado, su buena conformabilidad y flexibilidad facilita su aplicación sobre casi cualquier superficie, pudiendo removerla después del uso sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada, formulada para resistir la exposición a la luz durante tiempos prudenciales.

Presenta una alta resistencia a la humedad, solventes y sustancias químicas comunes.



### RECOMENDACIONES DE USO

Diseñada para ser utilizada en enmascarado de superficies diversas en taller, el hogar, la escuela y la oficina para sujeción, unión, sellado, aplicaciones de pintura no crítica. Excelente en trabajos de pintado y repintado en interiores, barnizado de muebles de madera, metal y plástico.



### COLOR

Natural



### PRESENTACIÓN

#### Acordeón

Ancho: 12 (12pz) / 18 (8pz) / 24 (6pz) / 36 (8pz) y 48 (6pz) mm

**Bolsa Individual Escolar / Oficina** **Bolsa Individual**

Ancho: 12 / 18mm

Largo: 10m

Ancho: 12 / 18 / 24 / 36 / 48 y 72 mm

Largo: 50m



### FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará el masking tape esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



### TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21° C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

| Composición                            | Especificación                   |                                  |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Sustrato                               | Papel Crepado                    |                                  |                  |
| Adhesivo                               | Hule Resina                      |                                  |                  |
| Activación de adhesivo                 | Sensible a la Presión            |                                  |                  |
| Composición                            | Unidades Métricas                | Unidades Estándar                | Método de prueba |
| Gramaje Total                          | 83 ± 10% g/m²                    | 51 ± 10% Lbs/ream                | NTK              |
| Espesor Total                          | 130 ± 10 % micras                | 5.1 ± 10 % mils                  | PSTC-133         |
| Composición de Solventes Orgánicos     | 130 ± 10% micras                 | <1 %                             | N/A              |
| Propiedades de Adhesión                | Unidades Métricas (Valor Mínimo) | Unidades Estándar (Valor Mínimo) | Método de prueba |
| Adhesión al Acero 180° (Peel)          | 500 g/pulgadas                   | 17.6 oz/pulgadas                 | PSTC-101         |
| Loop Tack (Pegajosidad)                | 500 g/pulgadas                   | 17.6 oz/pulgadas                 | PSTC-16          |
| Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)    | 15 horas                         | 15 horas                         | PSTC-107         |
| Propiedades Físicas Primarias          | Unidades Métricas                | Unidades Estándar                | Método de prueba |
| Resistencia a la Tensión               | 35 ± 20% N/cm                    | 20± 20% lb/pulgadas              | PSTC-131         |
| Elongación                             | 7 % mínimo                       | 7 % mínimo                       | PSTC-131         |
| Propiedades Eléctricas / Térmicas      | Unidades Métricas                | Unidades Estándar                | Método de prueba |
| Resistencia de temperatura por 30 min. | 70°C                             | 158°F                            | NTK              |
| Resistencia de temperatura por 60 min. | 55°C                             | 131°F                            | NTK              |
| Medidas de Hoja                        | Unidades Métricas                | Unidades Estándar                |                  |
| Ancho                                  | 12, 18, 24, 36, 48, 72 mm        | 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2, 3 pulg    |                  |
| Largo                                  | 50 m                             | 55 yardas                        |                  |

**Nota:** Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



Presentación en Acordeón



## Garantías y recursos limitados:

**Navi Lux, S.A. de C.V.** garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

**LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.**

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

## Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.